

بررسی انتقال‌دهنده حفره فتالوسیانین مس (Cupc) بر عملکرد و پایداری سلول‌های خورشیدی پروسکایتی

فرزانه حاذقی

بخش لیزر و فوتونیک

دانشگاه کاشان

کاشان، ایران

farzanehhazeghi@yahoo.com

سید مصطفی طالب رکنی

معاونت بهره برداری، امور انتقال نیروی تهران ۱

شرکت برق منطقه‌ای تهران

تهران، ایران

Mostafataleb28@yahoo.com

شود. از اینرو جایگزینی منابع انرژی تجدیدپذیر مانند توربین‌های بادی و آبی و سلول‌های خورشیدی ضروری به نظر می‌رسد [1]. انرژی خورشیدی فراوان‌ترین منبع انرژی روی زمین است. تابش یک دقیقه نور خورشید که به سطح زمین می‌رسد برای پاسخگویی تقاضای انرژی یک سال جهان کفایت می‌کند. در حال حاضر تبدیل نور خورشید به انرژی الکتریکی می‌تواند از طریق فوتولتائیک‌های خورشیدی انجام شود. سلول‌های خورشیدی ساخته شده از کریستال‌های سیلیکون اغلب به عنوان نسل اول سلول‌های خورشیدی اشاره می‌شوند و بازار فوتولتائیک را در نیم قرن گذشته در اختیار داشته‌اند. نسل سوم فناوری فوتولتائیک‌ها شامل: فوتولتائیک‌های آلی، سلول‌های خورشیدی حساس شده به رنگدانه، سلول‌های خورشیدی پروسکایتی و غیره هستند. این دسته از سلول‌های خورشیدی به جهت بازدهی تبدیل توان بالا و هزینه ساخت پایین به سرعت در حال پیشرفت هستند [2,3]. مواد پروسکایتی به دلیل داشتن خصوصیات اپتوالکترونیک عالی شامل گاف باند مناسب (1.5 eV)، ضریب جذب بالا ($>10^{-4} \text{cm}^{-1}$) و طول پخش طولانی (100-1000nm)، مناسب برای استفاده در ابزارهای فوتولتائیک هستند. سلول‌های خورشیدی پروسکایتی در شرایط محیطی ناپایدار هستند. استفاده از مواد انتقال‌دهنده حفره و الکترون مناسب می‌تواند انتخاب خوبی برای کاهش هزینه ساخت سلول و افزایش مقاومت لایه جذب پروسکایت در مقابل تخریب‌های محیطی از جمله رطوبت باشد. بطور کلی سلول‌های خورشیدی پروسکایتی شامل سه لایه‌ی اصلی هستند که لایه‌ی جذب پروسکایت بین لایه‌ی انتقال‌دهنده حفره نوع p و لایه‌ی انتقال‌دهنده الکترون نوع n واقع شده است [4, 5]. لایه‌های انتقال‌دهنده حفره

چکیده — فتالوسیانین‌های فلزی بعنوان دسته‌ی مهمی از نیم‌رساناهای آلی یا مواد انتقال‌دهنده‌ی حفره بصورت گسترده‌ای در سلول‌های خورشیدی آلی استفاده می‌شوند. در این بررسی، فتالوسیانین مس (Cupc) با تحرک‌پذیری حفره نسبتاً بالا و ترازهای HOMO و LUMO مناسب بعنوان لایه‌ی انتقال‌دهنده‌ی حفره در سلول‌های خورشیدی پروسکایتی متیل آمونیوم دیده سرب استفاده شده است. نتایج آزمایش‌های انجام شده در این بررسی نشان می‌دهند که استفاده از فتالوسیانین مس بعنوان لایه‌ی انتقال‌دهنده‌ی حفره باعث افزایش بازدهی و بهبود پایداری سلول‌های خورشیدی پروسکایتی در مقایسه با سلول‌های بدون لایه‌ی انتقال‌دهنده‌ی حفره است.

واژه‌های کلیدی — بازدهی؛ پروسکایت؛ فتالوسیانین مس؛ لایه انتقال‌دهنده حفره؛ پایداری.

۱. مقدمه

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، مصرف انرژی جهان با نرخ رشد میانگین ۲٪ در سال در حال افزایش است. افزایش در مصرف انرژی با این نرخ رشد، منجر به دو برابر شدن مصرف انرژی در هر دوره ۳۵ ساله خواهد شد. به بیان دیگر مقدار مصرف انرژی جهان در سال ۲۰۴۵ دو برابر مقدار مصرف کنونی آن خواهد بود. اما جهان به‌زودی با بحران کاهش ذخایر سوخت‌های فسیلی به‌عنوان مهمترین منبع تولید انرژی روبه‌رو می-

(Au) الکتروود کاتد است. شکل ۱ شماتیک ترازهای انرژی ساختار سلول خورشیدی ساخته شده را نشان می‌دهد.

شکل ۱: (a) ساختار سلول، (b) همبستگی تراز انرژی سلول خورشیدی پروسکایتی.

۱.۱. مواد و دستگاه‌ها

تیتانیوم تترا ایزوپروپوکساید (TTiP)، هیدروکلریک اسید (HCL)، اتانول (C₂H₅OH)، ۲-ایزوپروپانول (CH₃CH(OH)CH₃) و دی متیل فرمامید (C₃H₇NO) و کلروبنزن از شرکت مرک خریداری شد. پودر زینک، خمیر TiO₂، سرب یدید (PbI₂) و شیشه رسانای شفاف (FTO). متیل آمونیم یدید (CH₃NH₃I) از شرکت شریف سولار تهیه گردید. فتالوسیانین مس (Cupc) از شرکت سیگما آلدریج و طلا با درصد خلوص ۹۹/۹۹٪ از سوییس خریداری شدند.


کوره، آون، دستگاه اسپین کوت (شرکت فن دقیق کوثر)، دستگاه لایه نشانی تبخیر در خلا (شرکت ایده آل و کیوم)، دستگاه اندازه‌گیری جریان-ولتاژ (شرکت شریف سولار)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (TESCAN مدل VEGA II ساخت کشور چک)، دستگاه طیف سنجی UV-vis (Cary UV-Vis 4000، Agilent).

۲. روش ساخت سلول

یکی از مراحل مهم در ساخت سلول شستشوی آن است. شستشوی نامناسب سلول‌ها باعث افزایش مقاومت FTO می‌شود. زیرلایه‌های FTO با پودر روی و هیدروکلریک اسید رقیق شده سونش شده و طی چندین مرحله با آب صابون، آب دو بار تقطیر، اتانول و حمام آتراسونیک شسته و سپس در آون خشک می‌شوند. تیتانیوم دی‌اکساید که لایه سد کننده حفره است با پیش ماده TTIP به روش چرخشی با سرعت ۴۰۰۰ دور بر دقیقه و زمان ۶۰ ثانیه لایه نشانی می‌شود و سپس به مدت ۲۰ دقیقه در دمای ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد در آون خشک شده و به مدت ۴۰ دقیقه در دمای ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد در کوره بازپخت می‌شود. خمیر تیتانیوم با اتانول رقیق شده و با روش لایه نشانی چرخشی با سرعت ۴۰۰۰ دور بر دقیقه و زمان ۶۰ ثانیه لایه نشانی می‌شود. نمونه‌های لایه نشانی شده به مدت ۲۰ دقیقه و در دمای ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد در آون خشک شده و سپس به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد در کوره بازپخت می‌شوند. این لایه، لایه انتقال‌دهنده الکترون است. پروسکایت درون این لایه‌ی متخلخل نفوذ کرده و با افزایش نسبت سطح به حجم آن، باعث افزایش جذب نور و به دنبال آن تولید جفت الکترون و حفره می‌شود و الکترون‌ها را به سمت الکتروود آند

نقش مهمی در استخراج و انتقال حامل‌های بار دارند. مواد انتقال‌دهنده حفره به دو دسته معدنی و آلی تقسیم می‌شوند، انتقال‌دهنده‌های حفره آلی مانند PTAA، Spiro-OMETAD بسیار گران قیمت و ناپایدار هستند. نیم‌رساناهای فلزی آلی بر پایه فتالوسیانین‌ها مانند فتالوسیانین مس (Cupc) و انتقال‌دهنده‌های حفره معدنی مانند NiO معمولاً از لحاظ شیمیایی پایدارتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر هستند. پیوندهای قوی π - π بین مولکول‌های فتالوسیانین مس باعث شده است که این ماده ساختار بلوری توده‌ای، محکم و تحرک پذیری حفره بالایی داشته باشد. فتالوسیانین مس (Cupc) با پایداری گرمایی و شیمیایی عالی و هزینه پایین، به دلیل تحرک‌پذیری حفره بالا معمولاً بعنوان ماده نوع p در سلول‌های خورشیدی کاربرد دارد. استفاده از فتالوسیانین مس در ابزارهای الکترونیکی بویژه به عنوان نیم‌رسانای نوع p در فوتولتائیک‌های آلی و دیوهای نورگسیل آلی تجاری شده است [6]. یان و همکارانش در سال ۲۰۱۵، فتالوسیانین مس را در سلول‌های خورشیدی پروسکایتی با ساختار مسطح و با توجه به اینکه تمام لایه‌ها بصورت لایه‌نشانی تبخیر حرارتی در خلأ انجام شده بود، بکار بردند و بازدهی تبدیل توان ۱۵٫۴۲٪ را گزارش کردند [7]. هدف از این پژوهش، بررسی نقش انتقال‌دهنده حفره بر عملکرد و پایداری سلول‌های خورشیدی پروسکایتی و همچنین استفاده از ماده انتقال‌دهنده حفره Cupc بعنوان ماده‌ای با پایداری گرمایی و شیمیایی مناسب، قیمت پایین و تحرک‌پذیری حفره بالا به جای استفاده از ماده گران قیمت و ناپایدار Spiro-OMETAD با استفاده از روش‌های لایه‌نشانی مقرون‌به‌صرفه است.


در این مطالعه، سلول خورشیدی مزومتخلخل پروسکایتی با ساختار Glass/FTO/TiO₂(b)/TiO₂(m)/CH₃NH₃PbI₃/Cupc/Au ساخته و بررسی شد. در این ساختار فلورین دوپ شده در اکسید قلع لایه‌ی رسانای شفاف و الکتروود آند (FTO)، تیتانیوم دی‌اکساید (TiO₂(b)) لایه‌ی سد کننده‌ی حفره، تیتانیوم دی‌اکساید مزومتخلخل (TiO₂(m)) لایه انتقال‌دهنده الکترون، متیل آمونیم یدید سرب (CH₃NH₃PbI₃) لایه‌ی جاذب پروسکایت، فتالوسیانین مس (Cupc) لایه‌ی انتقال‌دهنده حفره و لایه‌ی سد کننده الکترون و طلا



شکل ۲: سلول خورشیدی پروسکایتی با فتالوسیانین مس (سمت چپ)، و بدون فتالوسیانین مس (سمت راست).

۳. بحث و نتایج

برای مشخصه‌یابی سلول‌های خورشیدی پروسکایتی ساخته شده با انتقال‌دهنده حفره فتالوسیانین مس (Cupc) و بدون انتقال‌دهنده حفره بر عملکرد و پایداری سلول خورشیدی، منحنی‌های چگالی جریان-ولتاژ تحت تابش 1.5Am و توان تابشی $100(mW/cm^2)$ برای سلول‌های خورشیدی پروسکایتی اندازه‌گیری شدند (شکل ۳). پارامترهای فوتولتائیک سلول شامل




جریان اتصال کوتاه (J_{sc})، ولتاژ مدار باز (V_{oc})، عامل انباشت (FF) و بازدهی تبدیل توان (PCE) از منحنی‌های چگالی جریان-ولتاژ استخراج شدند (جدول ۱). نتایج بدست آمده از نمودارهای چگالی جریان-ولتاژ نشان می‌دهند که سلول‌های خورشیدی پروسکایتی با انتقال‌دهنده حفره فتالوسیانین مس (Cupc) به عنوان لایه انتقال‌دهنده حفره در مقایسه با سلول‌های خورشیدی بدون انتقال‌دهنده حفره عملکرد بهتری داشته و بازدهی سلول بطور قابل توجهی افزایش یافته است.

شکل ۳: نمودار چگالی جریان برحسب ولتاژ برای سلول خورشیدی پروسکایتی با Cupc و بدون Cupc

جدول ۱: پارامترهای فوتولتائیک سلول‌های خورشیدی پروسکایتی با Cupc و

بدون Cupc.

هدایت می‌کند. در این مرحله لایه‌نشانی پروسکایت انجام می‌شود که به عنوان لایه جاذب از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. جهت تهیهی محلول سرب یدید، دی متیل فرماید همراه با دی متیل سولفوکساید را با سرب یدید محلول کرده و به مدت دو ساعت در دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد هم می‌خورد، پس از سرد شدن محلول متیل آمونیوم یدید به آن اضافه می‌شود. محلول بدست آمده به روش لایه نشانی چرخشی با سرعت ۴۰۰۰ دور بر دقیقه و زمان ۴۵ ثانیه روی نمونه‌ها لایه نشانی می‌شود، در حین چرخش محلول کلروبنزن برای اصلاح سطحی لایه‌ی پروسکایت روی لایه ریخته می‌شود. نمونه‌های لایه نشانی شده به مدت ۱ دقیقه روی هیتر ۷۰ درجه سانتی‌گراد و به مدت ۳ دقیقه روی هیتر ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد خشک می‌شوند. در اینجا برای بررسی تاثیر لایه انتقال‌دهنده حفره Cupc بر عملکرد سلول‌های خورشیدی پروسکایتی، تعدادی از سلول‌ها درون گلاوباکس قرار گرفته و تعداد دیگری برای لایه نشانی Cupc انتخاب می‌شوند. فتالوسیانین‌ها حل‌پذیری ضعیفی در محلول‌های آلی دارند و از طرفی محلول‌های آلی سبب تخریب زیرلایه پروسکایت می‌شوند. از اینرو در این آزمایش از روش لایه نشانی تبخیر حرارتی برای لایه‌نشانی لایه انتقال‌دهنده حفره Cupc استفاده شده است. یک لایه ۵۰ نانومتری از ماده بنفش رنگ Cupc توسط دستگاه تبخیر حرارتی تحت فشار 1.5×10^{-4} میلی بار و با آهنگ 0.1 نانومتر بر ثانیه بر روی لایه‌ها لایه‌نشانی شد. آخرین مرحله ساخت سلول‌ها، نشانیدن یک لایه ۶۰ تا ۱۰۰ نانومتری طلا روی لایه‌ها است. این کار با استفاده از دستگاه لایه نشانی تبخیر حرارتی انجام شده است. سلول‌ها با Cupc و بدون Cupc در شابلون بعنوان ماسک قرار می‌گیرند تا ناحیه‌ی فعال سلول‌ها کاملاً مشخص باشد. ناحیه فعال برای آزمایش‌های ما 4×3 میلی -
طلا تحت
میلی بار و
نانومتر بر
نمونه‌ها




می‌شود. شکل ۲، سلول‌های خورشیدی پروسکایتی ساخته شده با انتقال‌دهنده حفره فتالوسیانین مس و بدون فتالوسیانین مس را نشان می‌دهد.

Photovoltaic parameters	Jsc(mA/cm ²)	Voc(mV)	FF(%)	η(%)
Without Cupc	15.85	740	44.27	5.19
With Cupc	22.70	920	46.69	9.75


حفره در مقایسه با سلول پایه (بدون انتقال دهنده حفره) پایداری زمانی بهتری نشان می‌دهد.

شکل ۵: نمودار بازدهی سلول خورشیدی پروسکایتی بر حسب روز(تست پایداری زمانی سلول بعد از گذشت هفت روز).

تصاویری از پوشش سطحی فتالوسیانین مس (Cupc) روی لایه‌ی پروسکایت توسط میکروسکوپ الکترون روبشی گرفته شد. همانطور که در شکل (a) مشاهده می‌شود تمام سطح فیلم پروسکایت توسط یک فیلم نازک از انتقال‌دهنده حفره فتالوسیانین مس (Cupc) پوشانده شده است. شکل 6(b,c) لایه‌نشانی ۵۰ نانومتر فتالوسیانین مس را روی سطح پروسکایت بطور یکنواخت و بدون هیچ شکافی در سطح نشان می‌دهد.




طیف UV-vis ماده انتقال دهنده حفره Cupc، دو پیک در ناحیه مرئی، یکی در حدود ۶۰۰ nm و دیگری در ۷۰۰ nm را نشان می‌دهد (شکل ۴). جذب نور در این ناحیه مشخص می‌کند که علاوه بر تولید اکسیژن در لایه جاذب پروسکایت، این لایه نیز با ایجاد اکسیژن، جریان مدار بسته بیشتری



در سلول ایجاد کرده است.

شکل ۴: نمودار طیف جذب (UV-Vis) ماده انتقال‌دهنده حفره Cupc.


اساساً سلول‌های خورشیدی برای اینکه قابلیت تجاری شدن داشته باشند نیاز به ویژگی‌های مهمی از جمله بازدهی بالا، پایداری مناسب و قیمت تمام شده پایین دارند. از اینرو تست پایداری زمانی سلول‌های ساخته شده در این مطالعه بدون کپسوله کردن سلول‌ها انجام و پایداری زمانی سلول‌ها با انتقال‌دهنده حفره و بدون انتقال‌دهنده حفره با هم مقایسه شد. همانطور که در شکل ۵ مشاهده می‌شود سلول خورشیدی با انتقال‌دهنده



دهد که استفاده از لایه انتقال دهنده حفره Cupc در بازدهی و طول عمر سلول در تولید تجاری می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند.

قدردانی


از جناب آقای دکتر سید محمداقبر قریشی که آزمایشگاه لایه نازک و بخش پژوهشی نانو دانشگاه کاشان را در اختیار ما قرار دادند و در طراحی و



ساخت قطعات ما را یاری نمودند، صمیمانه سپاسگزاریم.

منابع

- [1] D. Wang, M. Wright, N. Kumar Elumalai, A. Uddin, "Stability of perovskite solar cells", Solar Energy Materials Solar Cells. 147, 255–275 (2016).
- [2] M. I. Hossain, F. H. Alharbi, N. Tabet, "Copper oxide as inorganic hole transport material for lead halide perovskite based solar cells", Solar Energy. 120, 370–380 (2015).
- [3] Peng Zhang and Jiang Wu, "Enhanced efficiency and environmental stability of planar perovskite solar cells by suppressing photocatalytic decomposition" Journal of Materials Chemistry A (2017).
- [4] Jin-Miao Wang, Zhao-Kui Wang, "Small Molecule-Polymer Composite Hole-Transporting Layer for Highly Efficient and Stable Perovskite Solar Cells" ACS Applied Materials & Interfaces, 253508 (2017).
- [5] Xichang Bao, Junyi Wang, "Interface Engineering of a Compatible PEDOT Derivative Bilayer for High Performance Inverted Perovskite Solar Cells", Advanced Materials Interfaces (2016).
- [6] Y. C. Kim, T.Y. Yang, "Engineering interface structure between lead halide perovskite and copper phthalocyanine for efficient and stable perovskite", Energy & Environmental Science (2017).
- [7] Laura Calìò, a Jorge Follana-Berná, "Cu(II) and Zn(II) based Phthalocyanine as Hole selective layers for Perovskite Solar Cells", Sustainable Energy & Fuels (2017).



شکل ۶: (a) تصویر میکروسکوپ الکترون روبشی از سطح سلول با لایه‌نشانی Cupc (b) تصویر از سطح مقطع سلول با لایه‌نشانی Cupc.

شکل ۶: (c) تصویر میکروسکوپ الکترون روبشی سطح مقطع سلول پروسکایتی برای مشخص کردن لایه‌های مختلف.

۴. نتیجه‌گیری

در این مطالعه، سلول‌های خورشیدی پروسکایتی با و بدون انتقال‌دهنده حفره فتالوسیانین مس ساخته شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که بازدهی سلول ساخته شده با انتقال‌دهنده حفره در مقایسه با سلول بدون انتقال‌دهنده حفره ۸۷٪ افزایش داشته است. بهترین بازدهی ۹.۷۵ درصد با لایه انتقال دهنده حفره با ضخامت ۵۰ نانومتر به دست آمد. همچنین تست پایداری زمانی سلول‌ها نشان داد، بازدهی سلول پروسکایتی بدون لایه انتقال‌دهنده حفره از ۵.۱۹ به ۴.۲۶ درصد (با شیب ۰.۴) بعد از هفت روز کاهش یافت در حالی که بازده سلول، با لایه انتقال دهنده حفره Cupc از ۹.۷۵ به ۸.۱۵ درصد (با شیب ۰.۲) در مدت مشابه افت کرد. مجموع همه عوامل نشان می‌-